MODE D'EMPLOI

RÉNOVATION CUIR SIÈGES AUTOMOBILE

1) Le **nettoyage** est une phase importante de la rénovation.

Commencer par poncer avec un papier de verre fin (carrossier grain 240) pour casser le vernis d'origine puis passer un petit coup de Dégraissant Décapant ou d'acétone pour enlever les salissures.

2) **Réparation** des griffures, craquelures (si nécessaire)

Appliquer la Pâte Réparatrice avec une spatule ou le bord droit d'un carton. Pour remplir les manques de cuir il faut plusieurs applications car la pâte se rétracte en séchant, poncer après chaque application.

Attention : la pâte sèche rapidement (quelques minutes), éviter les surépaisseurs.

Attendre une heure avant la recoloration.

Pour réparer une déchirure ou un trou ouvert, glisser une pièce de cuir entre la mousse et l'envers du cuir (coller avec la pâte)

3) La **recoloration** se fait au rouleau mousse ou au pistolet (buse 1 mm) passer une, deux ou trois couches de **Recolorant Pigmentaire**, séchage entre les couches, une heure maxi à température ambiante (15 à 25°).

Pour les coins difficiles à atteindre utiliser un pinceau.

Les petites surfaces peuvent être recolorées avec une éponge humide.

Attention : La couche précédente ne doit pas adhérer (cuir humide ou mal nettoyé)

Ne pas mettre en contact deux surfaces traitées avant qu'elles ne soient sèches.

Pour les surfaces qui se touchent, activer le séchage ou glisser un papier sulfurisé. Nous vous conseillons le sèche-cheveux, chaud au départ puis froid en final.

Nettoyer le rouleau sous l'eau.

4) La **protection** de votre travail est indispensable.

Le Vernis Soyeux protège la coloration d'abord puis la fleur du cuir ensuite des frottements répétés, ils empêchent l'encrassement tout en imperméabilisant et donnent la couleur finale à votre rénovation.

Produit à l'eau, passer 2 couches avec le rouleau mousse 48 heures après la recoloration et 1 couche trois semaines après.

5) **L'Huile de Nourriture** que nous sommes seuls à préconiser est essentielle pour redonner au cuir toute sa souplesse, sa résistance à l'allongement et à la déchirure.

Dans les cas de cuir très sec, incorporer une petite quantité entre les couches de recolorant, attendre l'infiltration (48 heures) avant de passer une autre couche de recolorant.

Dans le cas contraire attendre une dizaine de jours après application du vernis pour étaler l'Huile de Nourriture en massant le cuir.

L'Huile, une fois infiltré dans les fibres du cuir, ne ressort jamais, mais elle peut mettre du temps a pénétrer après une recoloration

L'entretien après rénovation est déterminant dans la durée de vie de la rénovation.

Une application d'Huile au moins une fois par trimestre aux endroits les plus sollicités et du Vernis au minimum 2 fois par an à ces mêmes endroits.